

二、电子防护剂

EP-1704

1、产品规格

项目	EP-1704	单 位	测试方法或仪器
外观	无色澄清透明	/	目测
拨水性	110	°	接触角测试仪
固含量	4.0	%	烘干
防尘防水等级	IP66	/	GB/T 4208-2017
附着力	0 (最优)	级	GB/T 9286-1998
盐雾测试	≥72	h	GB/T 1771-2007
耐酸碱	≥72	h	GB/T 9274-1988
耐老化	≥72	h	GB/T 2423.2-2008
阻燃	V-0	/	UL 94-2013
体积电阻率	5.08E+13	Ω·cm	GB/T 31838.3-2019
介电击穿强度	22.96	kV/mm	GH/T 3330-2012

2、使用方法

通过简单的浸渍、喷涂或刷涂工艺，常温 2 min 即可表干



浸涂



刷涂



喷涂



点涂

3、包装及运输

- 包装：1kg/桶；5kg/桶；20kg/桶；也可按合同要求包装。

- 按非危险品运输，运输过程应避免受热、受潮或剧烈震动；
- 应在 0~20℃、通风良好的环境中储存，需远离强碱与热源。

4、注意事项

- 涂覆使用前需保证被产品洁净、包装拆开后若不使用需及时拧紧瓶盖；
- 使用时应注意使产品均匀涂覆在电子元器件上，并于室温下自然风干；
- 采用氟化液溶剂超声波浸泡处理可彻底清除涂层。